

SAGREDO

SUPERMATNÁ DVOJTÓNOVÁ DEKORATÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE INTERIÉRY

Séria 042

POPIS

SAGREDO je dekoratívna povrchová úprava pre interiéry s exkluzívnym dvojtónovým supermatným exkluzívnym efektom, ktorý umožňuje zvýrazniť každý štýl zariadenia, od žilkovania dreva, cez lesk kovov až po odrazy mramoru alebo konzistenciu kameňa.

Charakteristický dvojtónový vzhľad povrchu vytvára hĺbku a zvýrazňuje dokonalosť, eleganciu a jemnosť vzácnych, moderných a módných materiálov.

Rýchloschnúci, ľahko použiteľný prípravok SAGREDO umožňuje vytvárať rôzne dekoratívne efekty, ktoré sa líšia v závislosti na použitej technike aplikácie.

Je bez zápachu, neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), plastifikačné činidlá, formaldehyd a metylizotiazolín.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojíva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
 - Pigmenty a plnivá: dúhové plnivá
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; schopný náteru ďalšej vrstvy po 3 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou

očistenia kefou.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednu vrstvu prostriedku IDROFIS 4700006. Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanášaniu prostriedku hotový výrobok ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nástroje: hladítko nerezové, štetec.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: vodou

.Hladidlom: pripravený na použitie

.Štetkou: 20%

- Očistenie nástrojov sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť:

.Hladidlom: 4-6 m²/l v 2 vrstvách

.Štetkou: 5-7 m²/l v 2 vrstvách

Spôsoby aplikácie

Hladidlom:

- Na suchý podklad rovnomerne naneste SAGREDO hladidlom.

- Po vyschnutí aplikujte hladidlom ďalšiu vrstvu a nástrojom vytvorte rotácie v protiidľahých smeroch.

Štetkou:

- Na suchý podklad naneste SAGREDO štetkou nerovnomerným spôsobom, pre dosiahnutie tieňovaného efektu.

- Po vyschnutí aplikujte štetkou ďalšiu vrstvu nerovnomerným spôsobom pohybmi v protiidľahých smeroch, pre dosiahnutie mäkkého vzhľadu povrchu.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

Výrobok je navyše zafarbiteľný farbivami COLORADO série

SAGREDO

SUPERMATNÁ DVOJTÓNOVÁ DEKORATÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE INTERIÉRY

Séria 042

548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 0,5 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Aplikácia dekoratívnej povrchovej úpravy so supermatným dvojtónovým efektom SAGREDO série 042, s obsahom akrylového kopolyméru vo vodnom roztoku, na už pripravené povrchy v interiéri, a to vo dvoch vrstvách.

Dodanie a aplikácia materiálu €/m².

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.