

MARMO ANTICO

Minerálny dekoratívny náter pre exteriéry a interiéry s travertínovým efektom

séria 960

POPIS

MARMO ANTICO je dekoratívny minerálny povlak na murivo pre exteriéry a interiéry, vybavený zvýšenou odparovacou schopnosťou, ktorý umožňuje dosiahnuť konečný vzhľad pórovitý a riadkovaný, ktorý pripomína typický vzhľad travertínu. MARMO ANTICO poskytuje vonkajším povrchom vážnu, ale extrémne elegantnú monumentálnosť povrchov z kameňa, interiérom prepožičiava estetický súlad a funkčnú dôkladnosť. MARMO ANTICO realizuje povlak vybavený zvýšenou odparovacou schopnosťou.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Staré nátery a povlaky minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

- Pre svoju prevažne minerálnu povahu sa neodporúča nanášať MARMO ANTICO na staré syntetické nátery (vodou riediteľné nátery kremenné umývateľné a plastické povlaky).

- Neodporúča sa použitie na vonkajšie betónové povrchy v exteriéroch, pretože výrobok z dôvodu zvýšenej priepustnosti nemá ochrannú schopnosť proti agresívnosti oxidu uhličitého ktorý je hlavnou príčinou deštrukcie betónu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: Modifikované vzdušné vápno
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
- Rozpúšťadlo: voda
- Maximálna granulometria mramorového prášku: 0,7 mm
- Viskozita vyhotovenia: kašovitá konzistencia
- Priepustnosť vodných pár UNI EN ISO 7783-2: vysoká, $S_d < 0,10$ m
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 2 -3 hodiny; schopný náteru ďalšej vrstvy po 12 hodinách (podľa použitej hrúbky).

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť, kefovaním alebo umývaním, prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou

očistenia kefou.

- Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
 - Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.
 - Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
 - Iba v prítomnosti povrchov obzvlášť rozpadnutých na prach netrieť jednu vrstvu ATOMO 8840001 naniesť spevňovací mikronizovaný prostriedok bez rozpúšťadla.
 - V prípade nesúrodých podkladov, v prítomnosti starých náterov, ich preventívne zjednotiť prostredníctvom nanosenia spojovacieho základného náteru MARCOSIL GRIP 9310019 alebo pomocou krycieho spevňovacieho prostriedku vodou riediteľného MARCOTHERM PRIMER 4740019.
 - Pristúpiť k použitiu MARMO ANTICO podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
- *(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pretože vysychanie a sytenie kysličníkom uhličitým prostriedku MARMO ANTICO, ako pri všetkých vápenných produktoch, sú ovplyvnené podmienkami teploty a vlhkosti, odporúča sa používanie pri teplotách medzi +10 °C a +35 °C a pri relatívnej vlhkosti prostredia <75%.
 - Vyhnúť sa nanášaniu pod priamym pôsobením slnka.
 - Vystavenie pôsobeniu atmosférickým činiteľom, dažďu, vysokej vlhkosti, nízkej teplote prostredia, povrchov spracovaných konečnou úpravou vápnom, môže vytvoriť fenomény zbelenia vrchného náteru počas procesu karbonatácie (sytenia kysličníkom uhličitým). Takýto fenomén môže byť nevratný vo zvlášť extrémnych podmienkach.
 - Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 72 hodín.
 - Ak podklad nepotrebuje spevňovací prostriedok, odporúča sa takisto ho navlhčiť, aby sa zabránilo tomu, že múr odoberie, vo veľkej miere, vodu obsiahnutú v pojive.
 - Náradie: hladítko nerez.
 - Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.
 - Riedenie: pripravený na použitie.
- Používané spôsoby:
- Vykonať vyhladenie podkladu za účelom jeho vyrovnania;
 - Po 12 hodinách naniesť ďalšiu vrstvu produktu za účelom získania primeranej hrúbky;
 - Hneď ako nanosený prostriedok začne prejavovať pnutie, naniesť z neho malé množstvá, spôsobom mokrý na mokrý, stláčaním a zhutňovaním povrchov, tak aby sa vyplnili póry.
 - Oškrabať povrch s čepelou nástroja pričom dávať pozor, aby nástroj bol držaný kolmo na povrch, tak aby sa vytvorilo žilkovanie produktu MARMO ANTICO.
 - Následne vyhladiť produkt na jeho spevnenie.
 - Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
 - Orientačná výdatnosť: 2,5-3 kg/m² na 2 vrstvy a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MARMO ANTICO

Minerálny dekoratívny náter pre exteriéry a interiéry s travertínovým efektom

séria 960

skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou prostriedku Sistema Tintometrico Marcromie, použitím iba farebných pást na báze oxidov.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch. V prípade vonkajších zákrokov je dobrým pravidlom používať materiál tej istej výroby od hrany po hranu. Pri práci, v ktorej je z dôvodu vyššej moci nutné pokračovať na stene s prostriedkom inej výroby, nevykonávať súvislé priblíženie sa farieb. Na prepojenie využívať prípadné prerušenia kontinuity povrchu ako sú lišty, hrany, dutiny a podobne.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 30 g/l VOC

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny minerálny povlak na murivo pre exteriéry a interiéry s travertínovým efektom.

Použitie, na plochy vopred pripravené, minerálneho dekoratívneho povlaku na murivo

MARMO ANTICO séria 960, na báze vzdušného vápna, v najmenej dvoch vrstvách.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.